

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

SPECYFIKACJE PRODUKTU		PL
Twardy rdzeń SPC + IXPE	EN ISO 10582	
Wymiary	Panele	625 x 125 x (5.5+1) (0.70) mm
	Opakowanie	24 panele / 1.875 m ² / 21.9 kg
	Paleta	42 opakowanie / 78.75 m ² / 940 kg
Gęstość	EN ISO 23996	+/- 1750 kg/m ³
Instalacja	ISO 24334	l4F Tight Lock (>1.5 KN/m)
Różne deski		54
Wykończenie		Synchroniczna struktura drewna
V-fuga		4-stronna V-fuga
Poziom połysku	60°	2-4 %
Gwarancja	użytek domowy użytek komercyjny	35 lat 20 lat
Klasa użyteczności	EN ISO 10874	Klasa 34 – Bardzo intensywne użytkowanie w obiektach



CHARAKTERYSTYKA TECHICZNA			
CHARAKTERYSTYKA	METODA TESTOWA	MIN. WYM.	WYNIK
Wewnętrzna jakość powietrza			M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, bez ftalanów, IAC Gold
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1		Bfl-s1
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	0.0 mm
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	0.03 %
Odporność na działanie promieni UV	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Antypoślizgowość	EN 13893 DIN 51130	DS (≥ 0.3) ≥ R9	DS (0.38) R10
Odporność na zarysowania	EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Odporność na ścieranie	EN 13329	≥ 2000 cykli	4700 cykli
Odporność na zaplamienia	EN 438-2		Grupa 1 & 2 : Klasa 5 Grupa 3 : Klasa 4
Emisja Formaldehydu	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	0.02 mg/m ³ (E1)
kółka krzeseł biurowych	EN 425 (25000 cycles)	Niewielka zmiana	OK
Oporność cieplna	EN 12667	< 0.15 m ² K/W	0.049 m ² K/W
Ogrzewanie podłogowe			OK (max +28°C)
Właściwości elektryczne (antystatyczne)	EN 1815:2016 A	napięcie ciała ≤ 2.0 kV	0.1 kV
Wzrost bakterii			Nie sprzyja wzrostowi
Izolacja akustyczna (uderzenie)	EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (IXPE)

Więcej informacji na temat czyszczenia i konserwacji można znaleźć na stronie www.parquetvinyl.com





DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

PL

DOP PV2021

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PARQUETVINYL																								
2.	Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: Rigid LVT Flooring / Rigid SPC Core, zintegrowany podkład IXPE, całkowita grubość od 4 do 8.5 mm																								
3.	Przedwidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Do stosowania jako wykładzina w budynkach (patrz EN 14041:2004 /AC:2006), zgodnie ze specyfikacjami producenta.																								
4.	Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 : Lamett Europe NV, Ter Donk 2, B-8540 Deerlijk, Belgium																								
5.	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: Nie dotyczy																								
6.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System 3																								
7.	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: Nazwa notyfikowanego laboratorium testowego, które wydało certyfikat zgodności zakładowej produkcji, sprawozdania z inspekcji oraz raportów obliczeniowych (jeśli dotyczy). NB N° 1021 – TZÚ (Textilní Zkušební ústav, s.p. Czech Republic) Ref : 1021-CPR-25/0094																								
8.	<table><tr><th>Zasadnicze charakterystyki</th><th>Właściwości użytkowe</th><th>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</th></tr><tr><td>Reakcja na ogień</td><td></td><td rowspan="9">EN 14041:2004 /AC:2006</td></tr><tr><td>Zawartość pięcioklorofenol</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Emisji formaldehydu</td><td></td></tr><tr><td>Przeciwpoślizgowość</td><td>DS</td></tr><tr><td>Właściwości elektryczne (rozprzśnienie)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Właściwości elektryczne (przewodność)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Właściwości elektryczne (antystatyczna)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Współczynnik przewodzenia ciepła (W/mK)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Wodoszczelność</td><td>Nie dotyczy</td></tr></table>			Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	Reakcja na ogień		EN 14041:2004 /AC:2006	Zawartość pięcioklorofenol	NPD	Emisji formaldehydu		Przeciwpoślizgowość	DS	Właściwości elektryczne (rozprzśnienie)	NPD	Właściwości elektryczne (przewodność)	NPD	Właściwości elektryczne (antystatyczna)	NPD	Współczynnik przewodzenia ciepła (W/mK)	NPD	Wodoszczelność	Nie dotyczy
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna																							
Reakcja na ogień		EN 14041:2004 /AC:2006																							
Zawartość pięcioklorofenol	NPD																								
Emisji formaldehydu																									
Przeciwpoślizgowość	DS																								
Właściwości elektryczne (rozprzśnienie)	NPD																								
Właściwości elektryczne (przewodność)	NPD																								
Właściwości elektryczne (antystatyczna)	NPD																								
Współczynnik przewodzenia ciepła (W/mK)	NPD																								
Wodoszczelność	Nie dotyczy																								
9.	Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał(-a): <u>Bruno Descamps, CEO</u> (name and function) Deerlijk, 11/03/25																								

EASY PEASY FLOOR CARE

do regularnej konserwacji

Regularna konserwacja

Zmieszaj 125 ml środka Easy Peasy Floor Care z 5 litrami zimnej wody.

Wycieraj podłogę wzdłuż jej powierzchni.

Następnie przetrzyj podłogę wyciśniętym mopem i pozostaw ją na chwilę do wyschnięcia.



W ten sposób Twój parkiet Parquetvinyl dłużej zachowa swoje piękno

1. Codziennie odkurzaj lub zamiataj podłogę, aby usunąć brud, kamyki, piasek itp. Ułatw sobie to zadanie i zaopatrz się w matę czyszczącą (bez gumowego podkładu): dzięki temu większość brudu nie przedostanie się do wnętrza.
2. Zastosuj odpowiednią ochronę na nogi krzeseł, stołów i innych mebli. Wybieraj filce beżowe, a nie kolorowe.
3. Do krzeseł biurowych z twardymi kółkami, niewykonanymi z gumy, dopasuj twardą posadzkę. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest podłożenie maty ochronnej pod krzesło. Zadrapania są powodowane głównie przez kamyki pod butami lub w kółkach. Jeśli nie podłożysz maty, regularnie sprawdzaj kółka i usuwaj nagromadzony na nich brud.
4. Upewnij się, że Twoje zwierzęta mają krótkie pazury. Tak będzie lepiej, zarówno dla zwierzęcia, jak i podłogi.
5. Zawsze używaj łagodnego środka czyszczącego. Ścierne lub agresywne środki czyszczące mogą uszkodzić wierzchnią warstwę podłogi. Nie należy również stosować produktów na bazie oleju lub wosku.

Uwaga: długotrwały kontakt z gumą może spowodować reakcję winylu i spowodować pojawianie się trwałych plam. Unikaj kontaktu gumy z parkietem winylowym. Dlatego nie należy używać wycieraczek z gumowym spodem.

Plamy

Typowe plamy (po wylanej kawie, winie, sosie, maśle, oleju itp.) można zazwyczaj łatwo usunąć za pomocą wody i środka Easy Peasy Floor Care.

Plamy z asfaltu, pasty do butów, farby, tuszu, lakieru do paznokci itp. często można usunąć szmatką z dodatkiem syntetycznego rozcieńczalnika. Zawsze zaleca się najpierw wykonać próbę z takim środkiem w mniej widocznym miejscu.

Wosk lub gumę do żucia można poluzować po ich utwardzeniu paznokciem lub plastikowym skrobakiem. Jeśli to nie pomoże, użyj syntetycznego rozcieńczalnika.

Powtórzyć kilka razy, jeśli plama nie została całkowicie usunięta. Zawsze używaj środków czyszczących zgodnie z instrukcją. Nigdy nie używaj materiałów ściernych.

Zarysowania

W przypadku zarysowań zalecamy środek **Woca Master Care do podłóg lakierowanych, winylowych i laminowanych**. Produkt nakłada na podłogę ochronną warstwę i wypełnia rysy. Dzięki temu podłoga nabiera równomiernego połysku, a zadrapania są mniej zauważalne. Zawsze pielęgnuj całą podłogę i używaj produktu zgodnie z instrukcją na jego opakowaniu.