

arkusz danych technicznych

PL

Specyfikacja produktu

Do klejenia LVT	EN ISO 10582	
Wymiary	Panele	1219,2 x 184,2 x 2,5 (0,55) mm
	Opakowanie	20 panele / 4,492 m ² / 22 kg
	Paleta	45 opakowanie / 202,14 m ² / 1041 kg
Gęstość	EN ISO 23996	± 1950 kg/m ³
Instalacja	ISO 24334	Do pełnego klejenia
Różne deski		20
Wykończenie		Synchroniczna głęboka struktura drewna (EIR)
		Antybakteryjna powłoka ceramiczna wzmocniona koralikami PU
V-fuga		Mikrorówek
Poziom połysku	60°	4-7 %
Gwarancja	Użytek domowy	35 lat
	Użytek komercyjny	20 lat
Klasa użyteczności	EN ISO 10582	Klasa 23/33/42 Intensywne użytkowanie w obiektach
		

Charakterystyka techniczna

Charakterystyka	Metoda testowa	Min. Wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			Bez ftalanów, A+, REACH, IAC Gold, Greenguard, Floorscore
Klasa reakcji na ogień	 EN 13501-1		Bfl-s1
Wgniecenie resztkowe	 EN ISO 24343-1 (2,5h)	≤ 0,1 mm	0,08 mm
Stabilność wymiarowa	 EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0,25 %	0,15 %
Odporność na działanie promieni UV	 EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Antypoślizgowość	 EN 13893 DIN 51130		DS (0,35) R10
Odporność na zarysowania	 EN 16094	≤ MSR-A3 ≤ MSR-B3	MSR-A1 MSR-B1
Odporność na ścieranie	EN 13329	≥ 1600 mm	OK
Odporność na zaplamienia	 EN 438-2		Klasa 5

arkusz danych technicznych

PL

Charakterystyka techniczna

Charakterystyka	Metoda testowa	Min. Wym.	Wynik
Emisja Formaldehydu	 EN 717-1	$\leq 0,12 \text{ mg/m}^3$	Nie wykryto (E1)
Kółka krzeseł biurowych	 ISO 4918	Niewielka zmiana	25000 cykli, brak zmiany
Nogi meblowe	EN 424	Brak widocznych zmian	Brak widocznych zmian
Oporność cieplna Ogrzewanie podłogowe	 EN 12664	$R < 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$	$R = 0,011 \text{ m}^2\text{K/W}$ OK (max +28°C)
Właściwości elektryczne (antystatyczne)	 EN 1815	Napięcie ciała $\leq 2,0 \text{ kV}$	0,844 kV
Wzrost bakterii			Nie sprzyja wzrostowi
Izolacja akustyczna (uderzenie)	 EN ISO 717-2		$\Delta L_w 3 \text{ dB}$ $\Delta L_{lin} 2 \text{ dB}$

Więcej informacji na temat czyszczenia i konserwacji można znaleźć na stronie: www.parquetvinyl.com



EASY PEASY FLOOR CARE

do regularnej konserwacji

Regularna konserwacja

Zmieszaj 125 ml środka Easy Peasy Floor Care z 5 litrami zimnej wody.

Wycieraj podłogę wzdłuż jej powierzchni.

Następnie przetrzyj podłogę wyciśniętym mopem i pozostaw ją na chwilę do wyschnięcia.



W ten sposób Twój parkiet Parquetvinyl dłużej zachowa swoje piękno

1. Codziennie odkurzaj lub zamiataj podłogę, aby usunąć brud, kamyki, piasek itp. Ułatw sobie to zadanie i zaopatrz się w matę czyszczącą (bez gumowego podkładu): dzięki temu większość brudu nie przedostanie się do wnętrza.
2. Zastosuj odpowiednią ochronę na nogi krzeseł, stołów i innych mebli. Wybieraj filce beżowe, a nie kolorowe.
3. Do krzeseł biurowych z twardymi kółkami, niewykonanymi z gumy, dopasuj twardą posadzkę. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest podłożenie maty ochronnej pod krzesło. Zadrapania są powodowane głównie przez kamyki pod butami lub w kółkach. Jeśli nie podłożysz maty, regularnie sprawdzaj kółka i usuwaj nagromadzony na nich brud.
4. Upewnij się, że Twoje zwierzęta mają krótkie pazury. Tak będzie lepiej, zarówno dla zwierzęcia, jak i podłogi.
5. Zawsze używaj łagodnego środka czyszczącego. Ścierne lub agresywne środki czyszczące mogą uszkodzić wierzchnią warstwę podłogi. Nie należy również stosować produktów na bazie oleju lub wosku.

Uwaga: długotrwały kontakt z gumą może spowodować reakcję winylu i spowodować pojawianie się trwałych plam. Unikaj kontaktu gumy z parkietem winylowym. Dlatego nie należy używać wycieraczek z gumowym spodem.

Plamy

Typowe plamy (po wylanej kawie, winie, sosie, maśle, oleju itp.) można zazwyczaj łatwo usunąć za pomocą wody i środka Easy Peasy Floor Care.

Plamy z asfaltu, pasty do butów, farby, tuszu, lakieru do paznokci itp. często można usunąć szmatką z dodatkiem syntetycznego rozcieńczalnika. Zawsze zaleca się najpierw wykonać próbę z takim środkiem w mniej widocznym miejscu.

Wosk lub gumę do żucia można poluzować po ich utwardzeniu paznokciem lub plastikowym skrobakiem. Jeśli to nie pomoże, użyj syntetycznego rozcieńczalnika.

Powtórzyć kilka razy, jeśli plama nie została całkowicie usunięta. Zawsze używaj środków czyszczących zgodnie z instrukcją. Nigdy nie używaj materiałów ściernych.

Zarysowania

W przypadku zarysowań zalecamy środek **Woca Master Care do podłóg lakierowanych, winylowych i laminowanych**. Produkt nakłada na podłogę ochronną warstwę i wypełnia rysy. Dzięki temu podłoga nabiera równomiernego połysku, a zadrapania są mniej zauważalne. Zawsze pielęgnuj całą podłogę i używaj produktu zgodnie z instrukcją na jego opakowaniu.



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

PL

DOP DRY2022

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
LVT DRYBACK
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
LVT Dryback, całkowita grubość od 2 do 5 mm
3. Przedwidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Do stosowania jako wykładzina w budynkach (patrz EN 14041:2004 +AC:2006), zgodnie ze specyfikacjami producenta.
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 :
Lamett Europe NV, Ter Donkt 2, B-8540 Deerlijk, Belgium
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 3
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
Nazwa notyfikowanego laboratorium testowego, które wydało certyfikat zgodności zakładowej produkcji, sprawozdania z inspekcji oraz raportów obliczeniowych (jeśli dotyczy).
NB N° 1020 – TZUS-TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień EN 13501-1		EN 14041:2004 +AC:2006
Zawartość pięcioklorofenol	NPD	EN 14041:2004 +AC:2006
Emisji formaldehydu EN 717-1		EN 14041:2004 +AC:2006
Przeciwpoślizgowość EN 13893	DS	EN 14041:2004 +AC:2006
Właściwości elektryczne (rozprosznie)	NPD	EN 14041:2004 +AC:2006
Właściwości elektryczne (przewodność)	NPD	EN 14041:2004 +AC:2006
Właściwości elektryczne (antystatyczna)	NPD	EN 14041:2004 +AC:2006
Współczynnik przewodzenia ciepła (W/mK) EN 12667	0.121 W/mK	EN 14041:2004 +AC:2006
Wodoszczelność	Nie dotyczy	

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Bruno Descamps, CEO

(name and function)

Deerlijk, 26/01/2023

(place and date of issue)



(signature)